

099 DISPERSIEPRIMER

Vorstrijkmiddel voor wand en vloer.



Producttypering

Basis : Acrylaatdispersie.

Kleur : Lichtroze.

- Zeer emissiearm
- Emission code EC 1PLUS
- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Gunstig verbruik
- Universeel toepasbaar
- Goed indringend vermogen
- Voor binnen en buiten

Eigenschappen

Alkalibestendigheid : 099 Dispersieprimer is bestand tegen alkalisch vocht.

Classificatie : Emission code EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM.

Soortelijk gewicht : 1,0 kg/l.

Verbruik : 6 - 9 m² per kg.

Veroudering : 099 Dispersieprimer vertoont na droging geen verouderingsverschijnselen.

Toepassing

Impregnerend voorstrijkmiddel voor:

- verbetering van de hechting van afdichtingsmiddelen, tegellijmen en egalisatiemiddelen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmaterialen e.d. Niet geschikt voor gesloten ondergronden; hiervoor de 051 Europrimer Quartz gebruiken.
- versterking van de toplaag van enigszins afzandende wanden en vloeren.

Verwerking

Opslag : Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.

Gereedschap : Vachtroller, kwast of spuit.

Droogtijd : 1 - 2 uur, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ondergrond.

Vochtbestendigheid : Goed.

Houdbaarheid : 12 maanden en in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

Verwerkingstemperatuur : Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:


- De ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 352 en 18 356.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- 099 Dispersieprimer dun en gelijkmatig aanbrengen met kwast en/of vachtroller.
- De primer kan ook verspoten worden.
- Een droogtijd van 1 - 2 uur aanhouden.
- Oude lijmresten vooraf zorgvuldig schuren en stofvrij maken.
- Bij verlijming van tegels met 725 Alphycol op een anhydriet vloer een droogtijd van ca. 1 uur aanhouden.
- Verbruik 100 - 150 g/m².

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Kwaliteit en garantie



Milieu en gezondheid

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
099	Dispersieprimer	Jerrycan à 10 kg	8 710345 056502
099	Dispersieprimer	Overdoos 12 x 1 kg	8 710345 099035
099	Dispersieprimer	Fles à 1 kg	8 710345 056519